

**Baustoffgemisch**  
**zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel**  
**gemäß TL G SOB-STB 20**  
**Sortenverzeichnis Nr. RC-FSS-04-2023**

fremdüberwacht durch:



Güteüberwacht  
gemäß TLSoB

<b>Recycling GmbH Lahnau</b> <b>Beim Eberacker 10</b> <b>35633 Lahnau</b>	<b>Datum:</b> 04.12.2023	<b>Blatt Nr.:</b> 1/1

<b>gültiger Überwachungsbericht: AP 123/23</b>	<b>Werk:</b> Steinbach
--	------------------------

**RC-Baustoffgemisch**

Sortennummer	896				
Gemisch (Korngröße)	0/45				
Stoffliche Kennzeichnung	RC-Gemisch				
Umweltrelevante Merkmale	RC-1 (EBV)				
Korngrößenverteilung	Bid B.5				
Feinanteile	UF <sub>5</sub>				
Überkorn	OC <sub>90</sub>				
Kornform	SI <sub>55</sub>				
Anteil gebrochener Kornoberflächen	*)				
Rohdichte ca. [Mg/m <sup>3</sup> ]	ca. 2,45				
Schlagversuch an Splitt 8/12	≤ 32,0				
Schlagversuch an Schotter 32/45	< 33,0				
Proctordichte ca. [Mg/m <sup>3</sup> ]	ca. 1,86				
optimaler Wassergehalt ca. [M.-%]	ca. 7,3				
Wasserdurchlässigkeit	Ca. >7,5*10 <sup>-5</sup>				